

## Kalkfarbe grob *epasit* kfg

### Anwendung:

*epasit* kfg ist eine Mineralfarbe auf Kalkbasis mit Raukorn für innen und außen auf mineralische Untergründe. Sie ist auch geeignet als Farbanstrich im epatherm Wohnklimaplatten-System.

### Eigenschaften:

*epasit* kfg ist eine diffusionsfähige, lösemittelfreie, wässrige Kalkfarbe. Sie besitzt eine gute Streich-, Roll- und Spritzfähigkeit sowie eine hohe Deckkraft. *epasit* kfg ist in Weiß und verschiedenen Farb-tönen lieferbar.

Sicherheitshinweise: Reizend. Enthält Calciumhydroxid. Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung, Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Entsorgung: Leere Behälter austrocknen lassen und der Verwertung zuführen. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel 55510 entsorgen.

### Verarbeitung:

*epasit* kfg kann auf alle mineralischen Untergründe (Putze, Beton und Gips-Kartonplatten sowie bestehende Kalk-, Kalkzement- und Mineralfarben) aufgetragen werden. Gut haftende Farbanstriche können übermalt werden; Leimfarbenanstriche oder Tapetenkleister müssen restlos nass entfernt werden. Sandende Untergründe müssen verfestigt werden. Der Untergrund muss fest, tragfähig und rissfrei sein. Risse und Löcher müssen ausgebessert werden. Frischer Putz muss mindestens 3 Wochen alt sein. Untergrund mit Kalkfarbe Voranstrich *epasit* kf/v grundiert. Im Außenbereich nur auf senkrechten Flächen anwenden.

Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, bei zu erwartendem Frost sowie auf gefrorenem Untergrund verarbeiten. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen + 5 °C und + 25 °C.

Nicht zu streichende Flächen abdecken.

Farbe gut durchrühren, am besten 5 bis 10 Minuten lang mit einem Rührwerk.

Mit Bürste, Rolle oder geeignetem Spritzgerät gleichmäßig kreuzweise nass in nass auftragen. Farbe auch während der Verarbeitung alle 15 Minuten wieder durchrühren.

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Wasser verdünnen (0,5 bis 1 Liter Wasser pro 24 kg-Eimer bzw. 0,3 bis 0,6 Liter pro 16 kg-Eimer). Trockenzeit bis zum zweiten Anstrich 12 bis 16 Stunden. Zweiten Anstrich ebenfalls verdünnen und gleichmäßig ausstreichen. *epasit* kfg erreicht die volle Deckkraft erst nach dem Trocknen (2 bis 3 Tage).

## → DATENBLATT

Neues und Wissenwertes von *epasit*

---

### Kalkfarbe grob *epasit* kfg

Seite 2

Bei maschineller Verarbeitung 2,5 - 3 mm-Düse bei einem Spritzdruck von 3 bis 5 bar verwenden.

Werkzeuge direkt nach dem Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.

Verbrauch: 0,25 bis 0,40 kg/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang, je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Nicht der direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. Im geschlossenen Gebinde 1 bis 2 Jahre lagerfähig.

Lieferform: In Kunststoffeimern zu 24 kg (= 15 l) und 16 kg (= 10 l).

#### Ausgabe 02/19

*epasit*-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen *epasit* Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.