

Muster-Leistungsverzeichnis

Nachträgliche Innenabdichtung von Mauerwerk gegen von außen einwirkendes Wasser (Abdichtung mit Dichtputz)

Allgemeine Vorbemerkungen gemäß Blatt
Spezielle Vorbemerkungen sind - nicht - beigefügt.

Pos	Beschreibung	Menge	Einheitspreis		Betrag	
			€	c	€	c
1	Abschlagen des alten Putzes bzw. Entfernen der alten Abdichtung. Auskratzen der Fugen, ca. 2 cm tief. Reinigen des Mauerwerks. Das freigelegte Mauerwerk muss tragfähig für den anschließenden Putz sein.	m ²				
2	An der vorhandenen Horizontalabdichtung Dreikantnut ausspitzen, um die Abdichtung dort anschließen zu können	lfm				
3	Dreikantnut mit Zementmörtel ausfüllen Fabrikat : epasit MineralDicht <i>sperr</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 8 kg/lfm (bzw. Herstellerangabe)	lfm				
4	Hohlkehle am Wand- /Sohleanschluss wie folgt ausbilden : - Vorstreichen mit mineralischer Dichtungsschlämme. - Hohlkehle aus wasserdichtem Zementputz mittels Flasche oder Kelle ausbilden. - Überstreichen mit mineralischer Dichtungsschlämme. Fabrikat : epasit MineralDicht <i>plast</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 0,8 kg/lfm (bzw. Herstellerangabe) Fabrikat : epasit MineralDicht <i>sperr</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 8 kg/lfm (bzw. Herstellerangabe)	lfm				
5	Fugen und Ausbrüche mit Zementmörtel auffüllen, so dass eine ebene Fläche entsteht. Fabrikat : epasit MineralDicht <i>sperr</i> (Richtqualität) Verbrauch : Nach Bedarf, ca. 20 kg/m ² pro cm Auftragsdicke (bzw. Herst.ang.)	m ²				
6	Spritzbewurf vollflächig anwerfen. Fabrikat : epasit MineralSanoPro hb (Richtqualität) Verbrauch : ca. 10 kg/m ² (bzw. Herstellerangabe) <u>Hinweis:</u> Zur Verbesserung des Haftverbundes Haftemulsion ins Anmachwasser geben. (Verhältnis Wasser : Haftemulsion = 6 : 1). Fabrikat : Haftemulsion epasit he (Richtqualität) Verbrauch : 0,25 l pro 10 kg Spritzbewurf (bzw. Herstellerangabe)	m ²				
7	Wände mit Dichtputz abdichten. Fabrikat : epasit MineralDicht <i>sperr</i> (Richtqualität) Verbrauch : Nach Bedarf, ca. 20 kg/m ² pro cm Auftragsdicke (bzw. Herst.ang.)	m ²				
8	Bei Gefahr der Kondenswasserbildung Klimaplattensystem gemäß Muster-Leistungsverzeichnis "Innendämmung" anbringen	m ²				
			Übertrag:			
	Endsumme					