

Muster-Leistungsverzeichnis
Altbausanierung
Natursteininstandsetzung

Allgemeine Vorbemerkungen gemäß Blatt
 Spezielle Vorbemerkungen sind - nicht - beigefügt.

Pos	Beschreibung	Menge	Einheitspreis		Betrag	
			€	c	€	c
1	Vorarbeiten Lose Teile und defekte Stellen entfernen. Tragfähigen Untergrund schaffen. Kein Wasser verwenden.	m ²				
2	Haftschlämme Herstellen einer Haftschlämme aus Sandstein-Saniermörtel und unverdünntem Fixal (streichfähige Konsistenz). Alle Kontaktstellen damit einstreichen. Fabrikat : Sandstein-Saniermörtel epasit ssm (Richtqualität) Fabrikat : Fixal epasit fx (Richtqualität) Verbrauch : Nach Bedarf (bzw. Herstellerangabe)	m ²				
3	Auffüttern Herstellen eines Mörtels aus Sandstein-Saniermörtel und unverdünntem Fixal (steife Konsistenz). In Schichtdicke von maximal 3 cm auftragen. Falls erforderlich, weitere Lagen nach der Erhärtung der vorangegangenen ohne Haftschlämme auftragen. Aufgefütterte Stellen ggf. steinmetzmäßig bearbeiten. Farbton : Fabrikate : Sandstein-Saniermörtel epasit ssm + Fixal epasit fx (Richtqualität) Verbrauch : ca. 1,8 kg für 1 Liter Mörtel (bzw. Herstellerangabe)	m ²				
4	Flächenrestaurierung Flächiges Auftragen von Steinschlämme zwei Lagen Farbton : Fabrikat : Steinschlämme epasit st (Richtqualität) Verbrauch : ca. 400 g/m ² pro Lage (bzw. Herstellerangabe)	m ²				
			Übertrag			
	Endsumme					