

Muster-Leistungsverzeichnis
Rissinstandsetzung
Rissverankerung (Einzelrisse)

Allgemeine Vorbemerkungen gemäß Blatt
 Spezielle Vorbemerkungen sind - nicht - beigefügt.

Pos	Beschreibung	Menge	Einheitspreis		Betrag	
			€	c	€	c
1	Rissverankerung Spiralanker an den Enden jeweils 10 cm im rechten Winkel biegen, so dass Klammern entstehen. Quer zum Riss Schlitz fräsen (ca. 4 x 4 cm tief; 3 Schlitz pro Meter) Epoxidharzmörtel aus Epoxidharz und sauberem, trockenem Quarzsand herstellen. Schlitz mit ungefülltem Epoxidharz vorstreichen. Klammern mit Epoxidharzmörtel einbetten und absanden. Fabrikate : Edelstahl-Spiralanker (Länge 1 m, Ø 10 mm) + Mehrzweck-Flüssigkunststoff epasit mfk/2k (Richtqu.) + Quarzsand 0,1 bis 0,4 mm Verbrauch : Nach Bedarf (bzw. Herstellerangabe) Schlitz mit geeignetem Mörtel verschließen	Stück 				
			Übertrag			
	Endsumme					