

**Muster-Leistungsverzeichnis**  
**Rissinstandsetzung**  
**Rissverpressung (Einzelrisse)**

Allgemeine Vorbemerkungen gemäß Blatt .....  
 Spezielle Vorbemerkungen sind - nicht - beigefügt.

Pos	Beschreibung	Menge	Einheitspreis		Betrag	
			€	c	€	c
1	<b>Verdämmen</b> Risse freilegen und mit schnellbindendem Zementmörtel verdämmen. Fabrikat : Schnellzement epasit sp (Richtqualität) Verbrauch : Nach Bedarf	lfm  .....				
2	<b>Injektion</b> Risse schräg anbohren Bohrlochdurchmesser : 22 mm Bohrlochtiefe : ca. 1/2 Wanddicke Bohrlochabstand : ca. 2/3 Wanddicke Bohrlochanordnung : Wechselseitig Bohrlöcher mit Druckluft oder Staubsauger reinigen. 21-mm-Packer einsetzen und verspannen. In die Bohrlöcher Einpressmörtel (bei Altbaumauerwerk) oder Injektionsharz (bei Beton) mit geeigneter Maschine injizieren. Fabrikat : Einpressmörtel epasit epm (Richtqualität) oder Injektionskunstharz epasit ikh/2k (Richtqualität) Verbrauch : ca. 1 kg Einpressmörtel pro dm <sup>3</sup> Hohlraum (bzw. Herstellerangabe) bzw. ca. 1 kg Injektionsharz pro lfm (bzw. Herstellerangabe) Packer entfernen.	dm <sup>3</sup> bzw. lfm  .....				
			<b>Übertrag</b>			
		<b>Endsumme</b>				