

Sanier-Edelputze *epasit* ep

Anwendung:

Die Sanier-Edelputze *epasit* ep dienen zur Oberflächengestaltung von *epasit* MineralSanoPro Ipf-WTA und zum Angleichen an eine vorhandene Putzstruktur. Sie können auch auf andere Unterputze (Zement-Putze) im Innen- und Außenbereich aufgetragen werden.

Eigenschaften:

epasit ep sind Werk trockenmörtel aus mineralischen Bindemitteln und Zuschlägen. Sie entsprechen den Anforderungen an Oberputze für Sanierputz gemäß WTA-Merkblatt 2-9-04/D „Sanierputzsysteme“.

epasit Sanier-Edelputze sind nur in Weiß und in folgenden Strukturen erhältlich:

- *epasit* ep/r Münchner Rauputz (Korn 2mm oder 3 mm)
- *epasit* ep/s Strukturputz (Korn 1,5 mm, 2 mm und 3 mm)

Bei größeren Abnahmemengen können auch andere Farbtöne und Korngrößen geliefert werden.

Diese Edelputze sind auf den *epasit* MineralSanoPro Ipf-WTA abgestimmt, können jedoch auch auf herkömmlichen Grundputz aufgetragen werden. Sie besitzen eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit und Wasserabweisung. Sie sind leicht zu verarbeiten, haftfest und witterungsbeständig.

Gefährdungen: Reizend. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Hautschäden. Kann Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter ausspülen. Sofort Giftinformationszentrale oder Arzt anrufen. Bei Kontakt mit der Haut mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder Ausschlag ärztliche Hilfe hinzuziehen. Einatmen von Staub vermeiden. Bei Einatmen die betroffene Person an die frische Luft bringen und in eine Position bringen, in der sie leicht atmet. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Entsorgung: *epatherm* ete und Gebinde einem zugelassenen Entsorger oder einer kommunalen Sammelstelle zuführen. Entsorgung gemäß den gültigen lokalen, nationalen oder EG-Bestimmungen.

Verarbeitung:

Der zu beschichtende *epasit* MineralSanoPro Ipf-WTA muss aufgeraut und ausreichend verfestigt sein. Bei warmer Witterung *epasit* MineralSanoPro Ipf-WTA vornässen. Nicht unter + 5 °C, zu erwartendem Frost oder auf gefrorenem Untergrund verarbeiten.

epasit ep/r Münchner Rauputz bzw. *epasit* ep/s Strukturputz mit Rührquirl oder geeigneter Putzmaschine steifplastisch anmachen. Wasserbedarf ca. 8 Liter pro Sack Rauputz bzw. ca. 15 Liter pro Sack Strukturputz.

→ DATENBLATT

Neues und Wissenwertes von *epasit*

Sanier-Edelputze *epasit ep*

Seite 2

Münchner Rauputz in Kornstärke mit Edelstahltraufel auftragen. Mit Holz- oder Kunststoffreibebrett Struktur (waagrecht, senkrecht oder rund) fachgerecht einreiben.

Strukturputz in Kornstärke mit Edelstahltraufel auftragen. Je nach gewünschter Struktur fachgerecht abreiben. (Kratzputzstruktur mit Edelstahl- oder Kunststofftraufel, Spritzputzstruktur mit Schwammscheibe).

Frische Edelputze vor zu schneller Austrocknung durch Sonneneinstrahlung und Wind sowie vor Schlagregen schützen (Abhängen der Fassade).

Eingefärbte mineralische Edelputze neigen zur Fleckenbildung. Sie sind daher mit einem auf das System abgestimmten Farbanstrich (außen: *epasit spf*, innen: *epatherm etf*) im gleichen Farbton zu streichen.

Verbrauch:

ca. 2,5 kg/m² bei 1,5 und 2 mm Körnung

ca. 3,5 kg/m² bei 3 mm Körnung

Lagerung: Trocken lagern; ca. 12 Monate lagerfähig.

Lieferform: Trockenmörtel, lieferbar in Säcken zu 30 kg.

Ausgabe 02/19

epasit-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen *epasit* Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.