

Fliesenkleber *epasit* fk

Anwendung:

epasit fk ist ein zementhaltiger Mörtel für normale Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit. Er dient zum Verkleben von Wand- und Bodenfliesen sowie Mosaik aus Keramik, Glas, Porzellan und Steinzeug im Dünnbettverfahren. *epasit* fk ist geeignet für den Innen- und Außenbereich, beispielsweise an Fassaden, in Feuchträumen und im Dauernassbereich.

Eigenschaften:

epasit fk ist ein hydraulisch erhärtender Zement-Dünnbettmörtel. Er ist frostsicher, wasserfest, ausblühungsfrei und haftet auf allen tragfähigen Untergründen.

epasit fk erfüllt die Anforderungen C1 TE nach DIN EN 12004 (Prüfzeugnis Nr. 40550902.101, SFV Großburgwedel).

Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr 1907/2006.



Sicherheitshinweise: Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit Schutzkleidung tragen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Entsorgung: Nur restentleerte Verpackungen zum Recycling geben. Materialreste können ausgehärtet oder als Pulver wie Bauschutt entsorgt werden.

→ **DATENBLATT**Neues und Wissenwertes von *epasit***Fliesenkleber grau oder weiß *epasit* fk**

Seite 2

Verarbeitung:

Untergrund von Staub und losen Teilen säubern, im Übrigen gilt VOB. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, bei zu erwartendem Frost sowie auf gefrorenem Untergrund verarbeiten. Untergrund ausreichend vornässen.

epasit fk mit sauberem Wasser unter kräftigem Umrühren knollenfrei und kellengerecht anrühren. Wasserbedarf: ca. 9 Liter pro 30 kg-Sack.

epasit fk zunächst glatt aufziehen und dann mit der Zahntraufel gut aufkämmen. Zahntiefen: Für Mosaik 2 mm, für kleine Wandfliesen 4 mm, für mittlere Wandfliesen 6 mm, für Grobkeramik und große Wandfliesen 8 mm. Nur soviel Kleber auftragen, dass innerhalb von 10 bis 30 Minuten auf diese Fläche Fliesen verlegt werden können, bevor sich eine Haut gebildet hat.

Bei Verwendung von *epasit* fk auf Fußbodenheizungen dem Anmachwasser Haftemulsion *epasit* he zugegeben. Mischungsverhältnis: 10 kg *epasit* fk : 2 Liter Wasser : 1 Liter *epasit* he. Zementestriche über Fußbodenheizungen müssen gut ausgetrocknet sein (mindestens 28 Tage alt). Vor der Verklebung sollte ein Probelauf der Fußbodenheizung über einige Stunden erfolgt sein (Aufheizung ca. 30 °C). Nachdem der Untergrund auf Raumtemperatur (18 bis 20 °C) abgekühlt ist, *epasit* fk wie beschrieben auftragen. Statt *epasit* fk mit Haftemulsionszusatz kann auch Flexkleber *epasit* ffx verwendet werden. Dehn- und Arbeitsfugen sind, wenn erforderlich, einzuplanen.

Verbrauch: Je nach Untergrund 2 bis 2,5 kg/m².

Erst verfugen, wenn die Fliesen ausreichend haften. Dies kann je nach Untergrund und Fliesenformat einige Stunden bis Tage dauern.

Lagerung: Trocken lagern; ca. 6 Monate lagerfähig.

Lieferform: Trockenmörtel, lieferbar in Beuteln zu 5 kg und Säcken zu 30 kg.

Ausgabe 04/15

epasit-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen *epasit* Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.