

## Fugensaniermörtel *epasit* fsm

### **Anwendung:**

epasit fsm dient zum Verfugen von Natursteinen mit Fugenbreiten über 10 mm im Innen- und Außenbereich, insbesondere bei feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk.

### **Eigenschaften:**

epasit fsm ist ein fertig gemischter Fugenmörtel. Er ist lieferbar in Naturweiß, kann aber auch werkseitig nach Muster eingefärbt werden. epasit fsm ist nach dem Erhärten Wasser abweisend.

Chromatarm gemäß Verordnung (EG) 1907/2006.

Sicherheitshinweise: Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit Schutzkleidung und geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Entsorgung: Nur restentleerte Verpackungen zum Recycling geben. Materialreste können ausgehärtet oder als Pulver wie Bauschutt entsorgt werden.

### **Verarbeitung:**

Fugen auskratzen und reinigen. Gegebenenfalls leicht vornässen. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, bei zu erwartendem Frost sowie auf gefrorenem Untergrund verarbeiten.

epasit fsm mit ca. 5 Liter Leitungswasser pro Sack verarbeitungsgerecht anrühren. Die Rührzeit beträgt mindesten 3 Minuten. epasit fsm in die Fugen eindrücken. Flächen vor schneller Austrocknung schützen.

Verbrauch: Je nach Fugenbreite und -tiefe.

Lagerung: Trocken lagern; ca. 12 Monate lagerfähig.

Lieferform: Trockenmörtel, lieferbar in Säcken zu 30 kg.

### Ausgabe 02/19

epasit-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen epasit Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.