

Grund- und Ausgleichsputz *epasit* mpm 2

Anwendung:

Grund- und Ausgleichsputz *epasit* mpm 2 ist ein fertig gemischter Trockenmörtel. Er dient zum Mauern, Putzen, Ausbessern und als Verlegemörtel für Natursteine.

Eigenschaften:

Grund- und Ausgleichsputz *epasit* mpm 2 ist ein Trockenmörtel (Kalk-Zementmörtel) gemäß DIN EN 998-1 aus mineralischen Bindemitteln und Gesteinskörnungen. *epasit* mpm 2 ist chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

epasit mpm 2 unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und der Fremdüberwachung durch den Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Baden-Württemberg (BÜV-ZERT).



DIN EN 998-1
Zertifizierungsstelle 0788

Technische Daten:

Eigenschaften	Anforderung gemäß DIN EN 998-1	Messwerte <i>epasit</i> mpm 2
Luftgehalt	< 20 Vol.-%	11
Trockenrohichte	1.650 - 1.750 kg/m ³	1.725 kg/m ³
Druckfestigkeit / Klasse	CS III (3,5 - 7,5 N/mm ²)	7,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²	1,1 (A/B)
Wasseraufnahme	W 2 (≤ 0,20 kg/m ² min ^{1/2})	0,10 kg/m ² min ^{1/2}
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 100	17

Gefährdungen: Reizend. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Hautschäden. Kann Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter ausspülen. Sofort Giftinformationszentrale oder Arzt anrufen. Bei Kontakt mit der Haut mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder Ausschlag ärztliche Hilfe hinzuziehen. Einatmen von Staub vermeiden. Bei Einatmen die betroffene Person an die frische Luft bringen und in eine Position bringen, in der sie leicht atmet. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Entsorgung: *epasit* mpm2 und Gebinde einem zugelassenen Entsorger oder einer kommunalen Sammelstelle zuführen. Entsorgung gemäß den gültigen lokalen, nationalen oder EG-Bestimmungen.

→ DATENBLATT

Neues und Wissenwertes von *epasit*

Grund- und Ausgleichsputz *epasit* mpm 2

Seite 2

Verarbeitung:

Stark saugende Untergründe vornässen und lose Teile entfernen. *epasit* mpm 2 nicht unter + 5 °C, bei zu erwartendem Frost oder auf gefrorenem Untergrund verarbeiten.

epasit Grund- und Ausgleichsputz mpm 2 mit ca. 3,5 l Wasser pro 30 kg Sack anmischen. Innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.

Ergiebigkeit: 30 kg Trockenmörtel ergeben ca. 20 Liter Nassmörtel

Verbrauch: Als Putzmörtel ca. 15 Liter Nassmörtel pro m² (bei 1 cm Schichtdicke).
Als Mauermörtel ca. 32 Liter Nassmörtel (bei 1 cm Dicke pro m² bzw. bei 2 DF-Steine, Wandbreite 11,5 cm)

Lagerung: Trocken lagern. In geschlossenen Gebinden ca. 12 Monate lagerfähig.

Lieferform: Trockenmörtel, lieferbar in Säcken zu 30 kg.

Ausgabe 02/19

epasit-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen *epasit* Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.