

Putzkontakt *epasit* pk

Anwendung:

Putzkontakt *epasit* pk ist eine lösemittelfreie Haftbrücke. Er dient zum Verbessern der Putzhaftung auf glatten, foliengeschalten, hoch verdichteten Betonflächen und ähnlichen Untergründen.

epasit pk wird nach dem Erhärten überputzt.

Eigenschaften:

epasit pk ist ein gebrauchsfertiges Produkt auf der Basis von lösemittelfreien organischen Bindemitteln und Quarzsand. Er ist nicht für den Dauernassbereich geeignet.

Sicherheitshinweise: *epasit* pk ist alkalisch, daher längeren Kontakt mit der Haut und Spritzer in die Augen vermeiden. Bei Augenkontakt Augen mehrere Minuten lang bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Schutzhandschuhe aus Gummi sowie Schutzbrille tragen.

epasit pk ist kein Gefahrgut im Sinne der Gefahrstoffverordnung und des Verkehrsrechts.

Entsorgung: Nicht in Gewässer, Abwasser und in den Boden gelangen lassen. Produkt muss unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen. Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie das Produkt selbst zu entsorgen.

Verarbeitung:

Untergrund von Verschmutzungen und Trennmittelresten reinigen. Nicht auf feuchtem Untergrund verarbeiten. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, auf gefrorenem Untergrund oder bei zu erwartendem Frost verarbeiten.

epasit pk ist gebrauchsfertig. Aufrühren und unverdünnt verarbeiten. Mit Bürste, Walze oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Trockenzeit je nach Witterung ca. 3 Stunden.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch: ca. 0,2 kg/m².

Lagerung: Vor Frost schützen. Nicht längere Zeit über + 35 °C lagern. Nicht in Gefäßen aus Kupfer, Kupferlegierungen und Aluminium lagern. In geschlossenen Gebinden ca. 1 Jahr lagerfähig.

Lieferform: Gebrauchsfertig. Lieferbar in Eimern zu 10 und 20 kg.

Ausgabe 02/19

epasit-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen *epasit* Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.