



nsf Nitrosanit flüssig

Flüssigkeit zur Salzbehandlung vom Mauerwerk vor dem Auftrag des Sanierputzsystems.



- Zusammensetzung:** epasit nsf Nitrosanit flüssig ist eine wässrige Lösung auf Basis von Kaliummethylsilantriol.
- Anwendungsgebiet:** epasit nsf dient zur Salzvorbereitung vom Mauerwerk vor dem Auftrag des Sanierputzsystems. Die Mobilität der Salze im Porensystem wird verringert, wodurch weniger Salztransport an die Oberfläche erfolgt und damit die Bildung von Salzkrusten und Ausblühungen reduziert wird.
- Untergrund:** Vorbereitung gemäß den Angaben vom Sanierputzsystem MineralSanoPro.
- Verarbeitung:** epasit nsf durch Streichen mit Bürste oder Quast auf das vorbereitete Mauerwerk auftragen. Nicht eintrocknen lassen, Spritzbewurf epasit MineralSanoPro hb direkt in die frisch mit epasit nsf vorbehandelten Flächen halbdeckend anwerfen.

Verbrauch:

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Kanister 5 Liter | ca. 0,3 l/m ² | ca. 16 m ² /Gebinde |
| Kanister 10 Liter | ca. 0,3 l/m ² | ca. 33 m ² /Gebinde |

Alle Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Technische Daten:

| Kriterium | Wert/Einheit |
|----------------|---------------------|
| Farbe | farblos |
| pH-Wert | 12-13 |
| Dichte | 1 g/cm ³ |

Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind möglich.

Lieferform:

| | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Im Kanister à 5 Liter | Artikel-Nr. 50100211 | 80 Kanister/Palette |
| Im Kanister à 10 Liter | Artikel-Nr. 50100212 | 42 Kanister/Palette |

- Lagerung:** Trocken und frostfrei, 12 Monate.
- Entsorgung:** Verpackungen restlos (tropffrei) entleeren und gemäß den jeweils geltenden örtlichen/nationalen Bestimmungen bevorzugt einer Wiederverwendung bzw. Verwertung zuführen. Produkt darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Flüssigmaterial ist Sonderabfall.



nsf Nitrosanit flüssig

Flüssigkeit zur Salzbehandlung vom Mauerwerk vor dem Auftrag des Sanierputzsystems.

- Sicherheitsratschläge:** Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.
- Besonders zu beachten:** Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen.
- Qualitätskontrolle:** Alle unsere Produkte werden im Labor ständig eigen- und extern fremdüberwacht. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.